

Notation : 5 : Très bonne tenue, 3 : Tenue moyenne, 1 : Mauvaise tenue et case vide : à tester

Série	Base	Mono ou bi-composante	Brillance	Flexibilité	Stabilité à la lumière
711	Solvant	Mono et bi	3	4	4
751	Solvant	Bi	4	4	3
786	Solvant	Bi	5	3	4

Série	Résistance						
	Abrasion	Eau	Température	Transpiration des mains	Alcool et essence	Intempéries	Colles
711	3	5		4	3	4	
751	5	4		5	5	1	
786	4	4		5	5	5	