FOTECHEM 2110, 2113

SPT Sales + Marketing GmbH
FOTECO REMCO SAATI

Durcisseur chimique

1. Description

- Ledurcissementchimique(catalysation,polymérisation) des pochoirs prêts à l'emploi créer des écrans permanents, qui ne peuvent plus être réutilisé. Le pochoir devient également plus résistant à l'eau.
- En fonction du type d'émulsion et du type de durcisseur **FOTECHEM** , la durabilité de l'écran est plus ou moins élevé.
- Fondamentalement, les écrans résistants à l'eau (pour l'impression textile) sont complètement et intégralement durcis après le traitement.
- Les écrans résistants aux solvants deviennent résistants à l'eau.
- Les écrans à durcissement double (polymère) peuvent subir un effet négatif en devenant cassants, à moins que des encres à base d'eau ne soient utilisées

2. Mode d'emploi

- Seules les émulsions d'écran à durcissement double contenant des acrylates peuvent être exposées après le durcissement.
- Cela augmente la compatibilité de l'encre et le netoyage des encres reste facile.

3. Caractéristiques

FOTECHEM 2110

- Jaunâtre-brunâtre, contenant une petite quantité de solides
- Ne nécessite pas de durcissement par chaleur
- **FOTECHEM 2110** est prêt à l'emploi ; avec possibilité de retrait partiel en fonction du type d'émulsion lorsqu'il est dilué avec 1 part d'eau ; un pulvérisateur sous pression de plus de 50 bars est nécessaire pour l'éliminer.

FOTECHEM 2113

- Formulation incolore, prête à l'emploi, à base d'eau.
- Appliquez des deux côtés du pochoir sec à l'aide d'une éponge.
- Laissez sécher. Le pochoir est prêt à imprimer.

4. Utilisation

- **FOTECHEM 2110** et **2113** doivent être utilisés uniquement sur des toiles en polyester et en acier.
- Avant le traitement, le pochoir doit être complètement exposé, lavé et totalement sec.
- Appliquez le durcisseur des deux côtés à l'aide d'un pinceau doux, d'une éponge ou d'un chiffons.
- Ne jamais frotter. Protégez votre peau avec des gants, portez des lunettes de protection.
- Pour éviter le colmatage du maillage, utilisez de l'air comprimé ou tamponnez des deux côtés avec du papier absorbant.
- **FOTECHEM 2110:**
  Après application, attendez 5 minutes. Ensuite, utilisez du papier journal pour tamponner l'écran des deux côtés. Il est recommandé de souffler les ouvertures du pochoir avec de l'air comprimé. Laissez ensuite sécher complètement. Durcissement à l'air libre. Dès que le pochoir est sec, il est prêt à imprimer.
- **FOTECHEM 2113:**
  Laissez sécher après l'application du durcisseur. Ensuite, le pochoir est prêt à imprimer. Pour éviter le colmatage, tout résidu de durcisseur doit être lavé à l'eau.

5. Santé et sécurité, stockage

Ces produits peuvent être irritants en cas de contact avec la peau ou les yeux. Rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin. Ce sont des produits industriels. Garder hors de portée des enfants.

Les mesures de précaution habituelles doivent être respectées selon les règles générales de manipulation des produits chimiques. Pour la protection des yeux, utilisez des lunettes de sécurité. Lisez la Fiche de Données de Sécurité.

Lorsqu'il est scellé dans son contenant d'origine et stocké dans un milieu frais, le durcisseur **FOTECHEM** conservera ses propriétés originales pendant 12 mois à partir de la date de fabrication. Disponible en contenants de 1 et 5 litres..

ADT | 84, Impasse de l'Autoroute Chanteloup 71870 Hurigny - France - Tél +33 (0)3 85 32 81 88 - info@adt-industrie.fr

FOTECO
Eine Marke von SAATI

Nos conseils techniques, qu'ils soient oraux, écrits ou par le biais d'essais, correspondent à nos connaissances actuelles pour informer sur nos produits et leur utilisation. Ils ne sont pas destinés à garantir certaines propriétés des produits ni leur adéquation à chaque application.
Il vous incombe donc de réaliser vos propres tests avec nos produits fournis pour confirmer leur adéquation au processus ou à l'objectif souhaité. Le choix et les tests des produits pour une application finale spécifique sont exclusivement de votre responsabilité.

SPT Sales + Marketing GmbH
ein Unternehmen der SAATI Group
Kurpfalzring 100A, 69123 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 62 21 | 77 876-27
E-Mail: spt@spt-gmbh.com
Web: www.spt-gmbh.com

Issue January 2020